特許公報

特許出願公告 昭36—12141

公告 昭·36.7.31 出願 昭 33.10.10 優先権主張 1957.10.23 (スイス国)

.特願 昭 33-29018

発 明 者

シアン、ピエール、ユ

スイス国バーゼル市郊外リーヘン、レーベンストラーセ 55

同.

マインラート、フュル ピン

スイス国バーゼル市ウンテレ、レーブガーセ 16

出. 頤 人

ョット、エル、ガイギー、アクチエンゲゼル シヤフト

スイス国バーゼル市シュワルツワ ル ドア レー第

代理人 弁理士 中 島 宜

ペイス国バーセル市シュッルシッカ ト ア レー^身 115

(全6頁)

Sec. 33.

モノアソ染料の製法

彦

発明の詳細なる説明

本発明は天然または合成のポリペプチド繊維を染色する のに適するモノアソ染料の製法に関するものである。

アリールジアゾ化合物と1一アリール—5一ピラゾロンとから得られる一連の水溶性黄色羊毛染料のうちで、これらの染料のジアゾ成分がアゾ結合に対して0一位置に非イオン化性の電子吸引基をもつ場合には、耐アルカリ性と耐ミリング性とが全く不充分であつて、かつそのために工業的に使うことができない生成物が得られる。

本発明者は一般式

-SO2-R

(この式でRは炭化水素基、アリールオキン基または有機アミン基である)で表わされるスルホニル置換基をもつジアゾ化された2一アミノベンセンー1ースルホニル化合物(そのベンセン環も、また他のいずれの有機基も普通にアン染料がもつているような置換基を随意にもつているとができる)を1一アリールー5一アミノピラゾールとカップリングさせ、この場合に、こうして得られるモノアソ染料が、水に溶けた場合に中性であるようなアルカリ金属塩を形成する酸性解離をなす基の少くとも1個をもつように前記の染料構成成分を選べば耐アルカリ性と優れた日光堅ろう性とをもつモノアソ染料が得られることを知つた。

前記一般式の置換基尺は脂肪族基、芳香脂肪族基、環式 脂肪族基または芳香族基であることができる。この脂肪族 基がもつことのできる置換基は主にふつ素または塩素のよ うなハロゲンであり、そして芳香脂肪族基の環および芳香 族基の環がもつことのできる置換基はふつ素、塩素または 臭素のようなハロゲン、エチル基、第3プチル基、第3アミ ル基またはテトラメチレン基のような脂肪族基、メトキシ 基、エトキシ基、プトキシ基、フエノキシ基またはフェニ ルチオ基のようなエーテル基、アセチルアミノ基、クロル アセチルアミノ基、βープロムプロピオニルアミノ基、シ メチルアクロイルアミノ基、フエナセチルアミノ基、フエ ノキンアセチルアミノ基、カルボメトキシアミノ基、カル ポニトキシアミノ基、カルボブトキシアミノ基、カルボシ クロヘキシルオキシアミノ基、ペンソイルアミノ基または クロルペンソイルアミノ基のようなアシルアミノ基、トリ アジニルアミノ基、カルポキシル基、カルボン酸エステル 基またはカルボン酸アミド基のような変形カル ボキシル

基、スルホン酸基、スルホン酸アリールエステル基または スルホン酸アミド基のような変形スルホン酸基、脂肪族ま たは芳香族のカルボン酸またはスルホン酸から誘導される アンル基をもつアシル化スルホン酸アミド基、アルキルス ルホニル基またはアリールスルホニル基である。置換基R がアリールオキシ基である場合には、この基の環に複数個 の同じ前記環置換基が結合していることができ、そして置 換基Rがアミド基である場合には、その有機アミンの芳香 族基は同じように置換されていることができる。これらの 環置換基はシアソ成分のペンゼン環およびカップリング成 分のアリール基に結合していることもできる。置換基Rが アリールオキン基である場合に、この基は主にベンセン系 のモノオキシ化合物例えばフエノール、o 一、m--または p 一クレゾール、2、4一、2,5一または3,4一ジメチル フエノール、4一第3ブチルまたはアミルフエノールのよ うなアルキルフエノール、4,5-テトラメチレンフェノ ール、4-フエニルフエノール、4-シクロヘキシルフェ ノール、モノクロルフエノールまたはジクロルフェノール から誘導される。さらにまたナフタリン系のモノオキシ化 合物からも誘導することができる。置換基Rが有機アミド 基である場合には、この窒素置換基は脂肪族系、脂環式系、 芳香脂肪族系、芳香族系およびできれば複素環式系のもの であることができる。例えばメチル基、エチル基、シアノ エチル基、フルオルエチル基、フェノキシエチル基、プチ ル基、シクロヘキシル基、メチルシクロヘキンル基、ヘキ サヒドロペンジル基、テトラヒドロナフチル基、ヘキサヒ ドロナフチル基、ベンジル基、先に述べたように置換され ているベンシル基およびフェニル基、そして先に述べたよ うに置換されているフェニル基、ナフチル基および2―ピ リジル基であることができる。置換基

-SO,-R

がスルフアミド基である場合には、この基はピペリシンまたはモルホリンのような飽和複素環式窒素塩基から誘導できる以外に第1有機フミンおよび第2有機アミンからも誘導できる。

本発明方法におけるシアソ成分は例えば恐らく適当にさらに置換されているの―ニトロクロルベンセン化合物をスルフイン酸と反応させて相当するスルホンを生成するか、 或はの―ニトロベンセンスルホン酸クロライドをフェノレートまたは第1有機アミンまたは第2有機アミンと反応さ せ、次にこのニトロ基を還元してアミノ基にすることによって得られる。これらの物質から成る組成物およびこれらの物質の溶解度によつて、これらの物質は鉱酸溶液の中で亜硫酸ナトリウムで、できれば低級アルコールまたは脂肪酸のような不活性の有機溶解度促進剤の存在の下でシアソ化するか、または濃硫酸溶液の中でニトロシル硫酸でシアソ化する。

カップリング成分がもつ1―アリール基は有利には、で きれば先に述べたようにさらに置換されているフェニル基 である。このカツブリング成分はそれ自体公知の方法によ つて相当するフエニルヒドラジンとシアノメチルケトンと から得られる。好しいカツブリング成分はシアノアセトン とフエニルヒドラジンとから得られる 1 ―フエニル―3 ― メチル―5―アミノピラゾールであり、これはそのフエニ ル基の中にハロゲン、スルホン酸基、スルホン酸アミド基 またはスルホニル基をもつことができる。例えば1―フェ ニル、1- (3'-または4'-スルホフェニル) -、1 - (2'-または3'-または4'-クロルフエニル) -、 1-(21,51-または31,41-シクロルフエニル) -1-(2'-クロルー5'-スルホフエニル)-、1-(2', 5'-シクロルー4'-スルホフエニル)ー、1-(2'-ク ロルー6'-メチルー4'-スルホフエニル)ー、1-[2' ―クロル―5′―(4′′―メチル―3′′―スルホフエニルス ルホニル) ーフエニル] ー、1ー(2'ーフエニルスルホニ スルホン酸シンクロヘキシル―アミドフエニル) ―3―メ チル-5-アミノピラゾールである。

このカツブリングは有利には酸性媒質中で、例えば鉱酸性ないし弱酸性水溶液中で、できればこの鉱酸を例えば低級脂肪酸のアルカリ金属塩で緩衝しながら行う。

先に述べたように染料構成成分はいずれもこれらが水溶液中で中性であるアルカリ金属塩を生成する塩性解離する基をもつように選ぶ。このような基は有利にはスルホン酸基であるが、しかしまたできればカルボキシル基および適当な位置にある場合にはアシル化されたスルフアミド基であることもできる。これらの塩を形成する酸性基はシアゾ成分またはカップリング成分のどちらかにあることができる。

本発明方法によれば炭素原子の少くとも4個をもつ炭化水素基、有利には飽和炭化水素基、またはフェニル基、アルキルフェニル基またはフェニルアルキル基、またはフェニルをはフェノキン基の間族基、ハロゲンフェノキシ基または相当するフェノキシアルキル基が染料の芳香族 または芳香族置換基に結合しているか、またはスルファミド基がもつ有機基に結合している染料は、これらの染料が羊毛に対して著しい親和力をもちそして羊毛染色が優れた耐湿潤性をもつているために、特に価値がある。これらの例としては芳香族結合に与つている第3ブチル基、第3アミル基、シグロヘキシル基、フェニル基およびフェノキン基であり、そして飽和した環をもつアミド基例えばシクロヘキシル基、この基の間族基、ヘキサヒドロペンシル基、ラトラヒドロナフチル基またはデカヒドロナフチル基をも

and the second state of the second

つスルフアミド基である。

5一アミノー1一フエニルビラゾールスルボン酸またはその塩を、フエノール基またはフエニル基がアルキル基、シクロアルキル基、アリール基またはアシルアミノ基で置換されているシアゾ化された0一アミノベンゼンスルボン酸フエノールエステルまたはシアゾ化された0一アミノベンゼンフエニルスルボンとカップリングさせるか、または芳香族核が前記のブチル基またはアミル基のような低級アルキル基で置換されていると有利であるシアゾ化された0一アミノベンゼンスルボン酸シシクロヘキシルアミドを使うことによつて特に価値がある染料が得られる。

本発明の新しい染料は、これを羊毛に染色した場合に非常に良好な日光堅ろう性、完全な耐アルカリ性、良好な均染性、および非常に純粋な、そして一般には帯緑色の色調をもつようになることが特色であり、そして先に述べたように適当に置換されている場合には、中性ないし弱酸性の浴の中でも羊毛に対する染料の吸収性が極めて良好な耐湿性特に耐ミリング性、耐海水性および良好な耐塩素性をもつようになることが特色である。これらの染料は稠、合成ポリアミド繊維および合成ポリウレタン繊維の染色に使うこともできる。これらの染料の純粋な色調はこれらの染料を純粋な青色の羊毛染料と組合わせると緑色の色調になる所にこれらの染料の価値がある。

次に実施例をあげて本発明を説明する。この実施例の中で特に明記しない限り、部は重量部であり、そして容量部に対する重量部の関係は1に対する kg の関係である。例 1

$$\begin{array}{c|c}
H & & & \\
& & & \\
SO_2 & & & \\
& & & \\
& & & \\
-N = N - C = C \\
& & & \\
NH_2
\end{array}$$

3-アミノー1・1'ージフエニルエーテルー4ースルホン酸シシクロヘキシルフミド (融点155℃) の42.8 部を水酢酸 180 部の中に懸濁し、これに 30 %塩酸 25 部を滴下して溶す。この溶液に 10~12℃で水 20 部に亜硝酸ナトリウム 6.9 部を溶した溶液を徐々に加えてジアゾ化する。このジアソ溶液を1ー(4'ースルホフエニル)ー3ーメチルー5ーアミノピラソール25.3部のナトリウム塩と結晶酢酸ナトリウム 25 部とを水 600 部に溶した酢酸酸性溶液に 0~5℃で注加する。この全体を 0~10℃で数時間かきませ、塩化ナトリウム 100 部を加え、沈潤する染料を適別して乾燥する。

この染料は中性ないし弱酸性において硫酸アンモニウム の存在の下で羊毛を耐湿潤性と日光堅ろう性とをもつ純粋 な非常にむらがない黄色の色調に染色する。この裕は充分 に消費される。

例 2

2一アミノベンゼンー1一スルホン酸一Nーメチル一Nー(4'ーカルボベンジルオキンアミノフエニル)一アミド41.1部を濃硫酸 19 部と共に氷酢酸 150 部に冷却して溶す。この溶液をよくかきまぜながら水 15 部に亜硝酸ナトリウム 6.9 部を溶した溶液で10~15 ℃でジアゾ化する。氷 50 部を徐々に加え、得られる帯黄色のジアソ溶液を1 —(3'ースルホフエニル)ー3ーメチルー5ーアミノピラゾール25.3 部のナトリウム塩と結晶酢酸ナトリウム 25 部とを水600 部に溶した溶液に注入する。この全体を0~10℃で数時間かきまぜ、存在する酸は炭酸ナトリウム 30 部をばらまいて或る程度まで中和し、そして得られる染料を濾別して乾燥する。この染料は乾燥したナトリウム塩の形では、熱湯に溶けて帯緑黄色を呈し、そして濃硫酸に溶けて黄色を呈する黄色粉末である。

この染料は硫酸アンモニウムの含量が5%である浴から、 羊毛を非常に良好な日光堅ろう性をもつむらがない帯緑黄 例 4

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_{a} \\
\hline
 & C = N \\
\hline
 & N = N - C = C \\
\hline
 & NH_{a} \\
\end{array}$$
SO₃H

2一アミノベンゼンスルホン酸—4'—シクロへ キシルフエニルエステル 33.1 部を例1 に記載のように してシアゾ化し、このシアゾ溶液を1—(3'—スルホフエニル)—3—メチル—5—アミノピラゾール 25.3 部のナト リウム塩と結晶酢酸ナトリウム 40 部とを水 500 部に溶した 溶液で0~5 じでカップリングする。このようにして生成するモノアゾ染料は黄色粉末として直ちに沈澱してくる。この例 5

* 色の色調に染色する。 例 3

$$C_{a}H_{11}$$

$$C_{b}H_{11}$$

$$CH_{3}$$

$$CO_{a}H$$

$$C=N$$

$$C=N$$

$$NH_{2}$$

$$CI$$

2-アミノベンセンスルホン酸-41-アミルフェニル エステル 31.9 部を例 1 に記載のよう に 氷酢酸 180 部と濃 い塩酸 25 部との混合物の中で亜硝酸ナトリウム6.9部でジ アゾ化する。このジアソ溶液を水で稀釈してから、1-(3/ ークロルー6'ースルホフエニル)ー3ーメチルー5ーアミ ノビラゾール 28.75 部のナトリウム塩と結晶酢酸ナトリウ ムの 50 部とを水 800 部に溶した溶液の中にかき ま ぜなが ら0~5℃で徐々に注入する。このようにして直ちに生成 するモノアソ染料は黄色粉末として沈澱する。この全体を 0~10℃で数時間かきまぜてから60℃に加熱し、存在す る酸は炭酸ナトリウム 50 部をばらまいて或る 程度 まで中 和する。このようにして得られる黄色沈澱を吸引濾別して 乾燥する。この染料は熱湯によく溶けて黄色を呈し、そし て濃硫酸に溶けて橙色を呈する。この染料を用いて硫酸ァ ンモニウムの含有量が5%である浴の中で羊毛を煮沸すれ ば、日光堅ろう性と耐アルカリ性とをもつ純粋な帯緑黄色 の色調に染色する。

*全体を0~10℃で数時間かきまぜ、存在する酸は炭酸ナトリウム50部をばらまいて或る程度まで中和し、そして染料は吸引濾別して乾燥する。この染料は黄色粉末であつて、熱湯に溶けて黄色を呈しそして濃硫酸に溶けて橙色を呈する。この染料は硫酸アンモニウムが存在する中性ないし弱酸性浴から羊毛を耐湿潤性と日光堅ろう性とをもつ純粋な帯緑黄色の色調に染色する。

$$\begin{array}{c} CH_1 \\ C-N \\ N-N-C=C \\ NH_1 \end{array}$$

2-アミノベンセンスルホン酸フェニルエス テル-4' ―スルホン酸 32.9 部をナトリウム塩の形にして水500部に 溶し、亜硝酸ナトリウム 6.9 部を加え、そしてこの溶液を 濃塩酸 30 部と氷 100 部との混合物の中にかきまぜ そ して 外側から冷却しながら0~5℃で滴加する。この全体を0 ~5℃で1時間かきまぜ、過剰の亜硝酸を分解する。この ようにして得られる無色のシアソ懸濁体をアルコール 400 部に1-フェニル-3-メチル-5-アミノピラゾール-3'-スルホン酸-N-エチル-N-フェニルアミド 35.6 部を溶した溶液の中にかきまぜながら0~10℃で徐々に注 入する。このカップリングは速やかに起つて黄色に変色す る。これを0~10℃で8時間かきまぜてから水1000部を 加え、そして存在する酸は炭酸ナトリウム 50 部を 加えて 中和する。こうして得られる染料を塩化ナトリウムを加え てナトリウム塩の形で沈澱させて吸引濾別し、:5%塩化ナ トリウム溶液で充分に洗いそして乾燥する。

この黄色染料は熱湯によく溶け、そして酢酸アンモニウムの存在の下で中性ないし弱酸性の浴から羊毛を日光堅ろう性をもつ純粋な帯緑黄色の色調に染色する。

例 6

2-アミノー4-クロルアセチルアミノ-1,1'-ジフ エニルスルホン 32.45 部を氷酢酸 150 部と濃塩酸25部との 混合物の中で亜硝酸ナトリウム 69 部で 0~10 ℃でジアゾ 化する。このソアソ溶液を氷水で稀釈してから、これを1 -(21,51-ジークロル-41-スルホフエニル)-3-メ チルー5ーアミノピラゾール 32.2 部のナトリウム 塩と結 晶酢酸ナトリウム 50 部とを水 800 部に溶した溶液 の 中に 0~5℃でかきまぜながら徐々に注入する。このようにし て直ちに生成するモノアソ染料は黄色粉末とし て 沈 澱 し てくる。この全体を0~10℃で数時間かきませ、存在する 酸は炭酸ナトリウム 80 部をばらまいて中和し、 そして黄 色の沈澱を吸引濾別して乾燥する。この染料は熱湯によく 溶けて黄色を呈する。この染料を用いて硫酸アンモニウム の含有量が5%である浴から羊毛を煮沸騰すれば耐湿潤性 と日光堅ろう性とをもつ純粋な帯緑黄色の色 鯛 に 染色 す る。

染色例

予め良く湿しておいた羊毛100部を、例2によつて得られた帯緑黄色染料1.5部と硫酸アンモニウム5部とほう硝5部とを水3000部の中に含む液に50℃で浸す。この浴を10分間以内に沸騰させて45分間沸騰状態に保つ。こうすればこの染料は羊毛に実際に完全に吸収される。このようにして耐湿潤性と著しい日光堅ろう性とをもつ非常に均一なそして非常に純粋な帯緑黄色の羊毛染色が得られる。

前記以外の本発明方法によるモノアソ染料は次表に示す ジアソ成分とアソ成分との夫々相当量を使つて例1ないし 例6に記載した方法に従つて生成できる。

部	アゾ成分	羊毛染色の色製
25.3	1―(4'―スルホフエニル) ― 3―メチル―5―アミノ―ピラ ゾール	黄
25. 3	1 —(3'—スルホフエニル) — 3 —メチル—5 —アミノ—ピラ ゾール	帯緑黄
25.3	同 上	同上
25.3	同上	同上
32.2	1ー(2′,5′ーシクロルー4′ ースルホフエニニル)ー3ーメ チルー5ーアミノーピラゾール	同上
25.3	1ー(4'ースルホフエニル) ー 3ーメチルー5ーアミノードラ ゾール	同上
25.3	1 ―(4'―スルホフエニル) ― 3 ―メチル― 5 ―アミノ―ヒラ ゾール	同上
25.3	同任	黄
28.75	1ー (3'ークロルー6'ースル ホフエニル) — 3ーメチルー5 ーアミノーピラゾール	同 上

番号	部	シアソ成分	部	アソ成分	羊毛染色の色調
10	. 32.5	2一アミノペンセンー1一ス ルホン酸— 4'一フエニルエ ステル	25. 3	1 →(3′→スルホフエニル) → 3 →メチル→5 →アミノーピラ ゾール	同上
11 ·	29.9	2―アミノペンセン―1―ス ルホン酸― β―ナフチルエス テル	25.3	同上	同上
12	33.8	2 ―アミノベンゼン―1―ス ルホン酸―N―ベンシル―フ エニルアミド	25.3	同 上 、	同 上
13	32. 45	2-アミノー 3'クロルア セチルアミノー1,1'ジ フエニルスルホン	28.75	1—(2'—クロル—5'—スル ホフエニル)—3—メチル—5 —アミノ—ピラゾール	同 上
14	35. 2	2一アミノ— 3'一ペンゾイ ルアミノ—1,1'—シフエニ ルスルホン	28.75	同 上	同上
15	50. 3	2―アミノベンゼン―1―スルホン酸―N―メチル―N― [2'―(4"―クロル―2"― スルホ―フエノキシ)―5'― クロル―フエニル]―アミド	20.75	1-(4'-クロルフエニル) - 3-メチル-5-アミノーピラ ゾール	同上
16	31.9	2―アミノベンゼン―1―ス ルホス酸― 4'―アミルフエ ニルエステル	43.6	1―フエニル―3―メチル―5 ―アミノ―ピラゾール― 3'― スルホン酸―N―エチル―N― 4"―スルホ―フエニルアミド	同上
17	31.9	同 上	40.7	1-[4'-メチル-3'- (3" -スルホーフエニル ス ル ホ ニ ル)フェニル]3-メチル 5-アミノーピラゾール	同上
18	36.1	2―アミノベンゼン―1―ス ルホン酸― 4'―オクチル ― フエニルエステル	40.7	同 上	闻 上
19	39.2	2一アミノベンゼン―1―ス ルホン酸―N―メチル―[6′ ―スルホナフチル―(2′)]― アミド	24.2	1ー(3',4'ージクロルフエニル) ー3ーメチルー5ーアミノーピラゾール	同上
20	34.05	2―アミノペンゼン―1―ス ルホン酸― 4'―クロルアセ チルアミノフエニルエステル	30. 3	1— [6′ —スルホナフチル— (2′)]—3—メチル—5 <i>—</i> アミ ノーピラゾール	同上
21	31.9	2一アミノペンゼン―1―ス ルホン酸― 4'―アミルフエ ニルエステル	30.3	1 — 〔4′ —スルホナフチル— 〔1′〕] — 3 — メチル— 5 — アミ ノービラゾール	同上
22	29.9	2―アミノベンゼン―1―ス ルホン酸― β―ナフチルエス テル	28.75	1— (3'ークロルー6'ースル ホフエニル) — 3 — メチルー5 —アミノーピラゾール	帯緑黄
23	31.2	2―アミノベンゼン―1―ス ルホン酸―N―メチル―N― α―ナフチルアミド	28.75	同 上	同 上
24	28. 3	2-アミノー1-ナフチル (2')スルホニルペンセン	25.3	1—(31—スルホフエニル) — 3—メチル—5—アミノ—ピラ ゾール	同上
25	28.3	同 上	28.75	1— (3'—クロル—6'—スル ホフエニル) — 3 — メチル—5 —アミノ—ピラゾール	同 上
26	24.2	2-7ミノベンゼン-1-ス ルホン酸モルホリド	41.4	1-[3'-クロル-6'- (4" クロル2"スルホフエノ キシ)フエニル]3-メチ ル5-アミノーピラゾール	同上
27	24.0	2 — アミノベンゼン— 1 — ス ルホン酸—ピペリジド	41.4	1-[3'-クロル-6'- [4" -クロル-2" -スルホフエノ キシ)フエニル]-3-メチル -5-アミノーピラゾール	同 上
28	17.1	2 一アミノー 1 一メチルース ルホニル―ペンゼン	41.4	同 上	同上、
29	18.5	2-7ミノー1-エチルース ルホニルーペンゼン	40.7	1-[4'-メチル-2'- (3" -スルホフエニルスルホニル) -フエニル] -3-メチル-5 -7ミノーピラゾール	赏

番号	部	シァソ成分
30	28.15	2―アミノ―1―(4'―クロル―ペンジルスルホニル―ペンゼン
31	24.7	2-アミノ-1-ベンジルス ルホニルベンゼン
32	35.0	2―アミノベンゼン―1―ス ルホン酸―N―シクロヘキン ル―N―(シクロヘキシルメ チル)―アミド
33	35.2	2―アミノベンゼン―1―ス ルホン酸―N―ジベンジルア ミド

特許請求の範囲

一般式

-SO₂-R

(この式でRは炭化水素基、アリールオキシ基または有機アミド基であり、そしていずれの有機基もさらに置換されていることができる)

で表わされるスルホニル置換基をもつシアソ化された 2 — アミノベンセン— 1 — スルホニル化合物を 1 — アリール —

部	ア ソ 成 分	羊毛染色の色調
25.3	1 —(4'—スルホフエニル) — 3 — メチル—5 — アミノ—ピラ ゾール	同上
28.75	1— (3'—クロル—6'—スル ホフエニル) — 3 — メチル—5 —アミノ—ピラゾール	同·上
25.3	1— (3—スルホフエニル) — 3—メチル—5—アミノーピラ ゾール	· 带緑黄
25. 3	同 上	同上

5 一アミノピラゾールとカップリングさせ、この場合生成 するモノアソ染料が、水に溶かした際に中性のアルカル金 属塩を形成する酸性解離をなす基をもつように前記の染料 構成成分を選ぶことを特徴とするモノアソ染料の製法。

附 記

1 カップリング成分として5一アミノー1一フエニルピラゾールスルホン酸を使う特許請求の範囲記載の方法。